



## Varão Nervurado – Laminado a Frio

Diâmetro nominal (mm)	Secção nominal (cm <sup>2</sup> )	Peso nominal (kg/m)	Nervura transversal		
			Afastamento entre nervuras c (mm)		Altura máxima das nervuras a (mm)
			Valor nominal	Tolerância (%)	Valor mínimo
6	0,283	0.222	5.0		0.40
8	0.503	0.395	6.0		0.55
10	0.785	0.617	7.0	± 15	0.75
12	1.13	0.888	8.4		0.97

### Características Mecânicas

**A500ER**

Tensão de cedência (MPa): 500

Tensão de ruptura (MPa): 550